

SN VEZA

Dubinski temeljni premaz za stare podloge

za vanjske unutarnje radove

1. Vrsta proizvoda i područje primjene

SN VEZA je koncentrirana impregnacija na osnovi vodorazredivog sintetskog veziva. Izjednačava upojnost mineralnih podloga, veže površinske čestice, te povećava prijanjanje između podloge i novih premaza.

2. Asortiman proizvoda i pakiranja

Pakira se u plastičnu ambalažu od 1 i 5 l.

3. Tehničke karakteristike

VISKOZITET	25000 – 26000 mPas, Brookfield, 4/20, 20°C
GUSTOĆA	980 – 990 kg/m ³
SADRŽAJ SUHE TVARI, tež. %	51 - 52%
SADRŽAJ SUHE TVARI, vol. %	49 – 50%

HOS kategorija i granična vrijednost: A(h) 30 g/l; maks. 6 g/l

4. Priprema podloge

Podloga mora biti suha, čvrsta i bez nečistoća

5. Priprema proizvoda

Razrjeđuje se vodom u omjeru 1:5 (1 dio impregnacije sa 5 dijelova vode)

6. Nanošenje, potrošnja i sušenje

Nanosi se vunanim valjkom ili kistom u 1 ili u 2 naliča ovisno o upojnosti podloge.

Preporučeni broj naliča:	1-2
Preporučena potrošnja:	0.100 l/m ² po naliču

Pri 20°C i 65% relativne vlage, sljedeći nalič može se nanijeti nakon 4-6 sati. Niže temperature i povećana vlažnost zraka produžuju vrijeme sušenja, čime se može znatno produžiti vrijeme za nanošenje sljedećeg naliča. Ne preporučuje se bojanje površina direktno izloženih jakom sunčevom zračenju, niti rad na temperaturama zraka ispod +10 i iznad + 30°C.

7. Čišćenje pribora

Pribor se pere vodom prije nego što se proizvod osuši.

8. Skladištenje, transportiranje i rok upotrebe proizvoda

Skladištenje i transportiranje u originalnoj neotvorenoj ambalaži, u suhim i dobro vjetrenim prostorijama, na temperaturama od +5 do + 30°C, zaštićeno od izravnog utjecaja sunčevog zračenja i izvan dosega djece. NE SMIJE SMRZNUTI! Trajnost u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri navedenim uvjetima skladištenja je najmanje 18 mjeseci.

9. Ostale informacije

Tehnička informacija je sastavljena prema našim spoznajama i iskustvima kako bi se uporabom proizvoda postigli optimalni rezultati. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom uporabom, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost.

Ova tehnička informacija dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo na eventualne naknadne promjene.



Certifikat br. 04 100 030675