



TESSAROL temeljna boja za željezo

NAMJENA

Temeljni antikorozijski premaz za zaštitu željeznih i čeličnih površina, kao što su ograde, vrata, prozori i građevinska bravarija, u unutarnjim i vanjskim prostorima.

SVOJSTVA

- zaštita od hrñanja pomoću antikorozijskih pigmenta
- dobro prijanjanje
- dobra pokrivost
- jednostavna primjena

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	alkidno vezivo, otapalo, pigment, antikorozijski pigment
NIJANSE	bijela, siva, oksidnocrvena
NIJANSIRANJE	meñusobno miješanje standardnih nijansi
SJAJ	mat
GUSTOĆA	1.2 – 1.3 g / ml ovisno od nijanse
RAZRJEĐIVANJE	TESSAROL razrjeñivač
PAKOVANJE	0.2 l, 0.75 l, 2.5 l, 10 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporuēeni naēin uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suha prostorija) proizvod je uporaban do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTE ZA UPORABU				
NAēINI NANOŠENJA	razrjeñivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	mlaznica	pritisak
kist, valjak	po potrebi			
štrcanje				
zraēno štrcanje	15 - 20%	ca. 30s	1.2 – 1.5mm	3 – 4 bara
airless-bezraēno štrcanje	/	isporučena	0.23 – 0.28 mm	120 - 160 bara
UVJETI RADA	temperatura boje, zraka i površine minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suho na prašinu ca. 5 sati, suho na dodir 6 - 8 sati, meñuslojni interval 24 sata U uvjetima niže temperature i više relativne vlage vrijeme sušenja se produljava.			
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednokratnom nanošenju 6 - 8m ² / 1 l Praktiēna potrošnja ovisi od naēina nanošenja i izabrane nijanse.			
CISCENJE PRIBORA	TESSAROL razrjeñivač			

PRIPRAVA PODLOGE

Željezne i ēeliēne podloge

Hrñu odstranimo mehaniēki, a masnoću i ostale neēistoēe NITRO

razrjeñivaēem. Obnova starih naliēa

Neošteēene naliēe oēistimo i prebrusimo, a ošteēene naliēe potpuno odstranimo.



PREMAZNI SUSTAVI

PODLOGA		PRIPRAVA PODLOGE	TEMELJNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
ŽELJEZO, ČELIK	unutra	odstranjivanje hrđe i nečistoče	1x TESSAROL temeljna boja za željezo	2x TESSAROL emajl ili 2x TESSAROL emajl professional ili 2x TESSAROL emajl za radijatore ili 2x TESSAROL antik ili 2x TESSAROL akril emajl
	vani		2x TESSAROL temeljna boja za željezo	
STARI NALIČI	unutra / vani	čišćenje i brušenje te odstranjivanje oštećenih naliča i hrđe	1 - 2x TESSAROL temeljna boja za željezo	1 - 2x TESSAROL emajl ili 1 - 2x TESSAROL emajl professional ili 1 - 2x TESSAROL emajl za radijatore ili 1 - 2x TESSAROL antik ili 1 - 2x TESSAROL akril emajl

NAPOMENA

- Ako hrđu odstranjujemo kemijskim sredstvima na osnovi kiseline (fosforne), površinu moramo temeljito isprati vodom, osušiti i tek potom nanijeti TESSAROL temeljnu boju za željezo jer ostaci sredstva za čišćenje sprječavaju sušenje.
- U slabo se provjetrenim prostorijama može pojaviti jači miris organskih otapala.