



UNIMAZ O

oplatno ulje

PODRUČJE UPOTREBE

Unimaz O je sredstvo za oplate izrađeno na bazi mineralnih ulja, primjerno prije svega za metalne i drvene kalupe i oplate. Naneseno u vrlo tankom sloju tvori zaštitni film između betona i površine oplate i na taj način štiti beton i oplatu / kalup.

Njegovom upotrebljom postižemo:

- brzo i lako uklanjanje kako jednostavnih tako i izvedbeno komplikiranih oplata bez opasnosti od oštećenja rubih dijelova stvrdnutog betona,
- zaštitu metalnih površina oplate od korozije, a time i produženje trajnosti oplate,
- potpunu neutralnost s obzirom na vrijeme vezanja cementa u betonu,
- dobro priranjanje žbuke ili novo nanesenog betona na beton, koji je prije zabetoniran u na taj način, zaštićenoj oplati / kalupu,
- smanjenje učestalosti čišćenja oplate,
- vremensku stabilnost nanesenog filma - na zaštićene površine oplate možemo nanijeti svježi beton čak i nakon 24 sata, a da pri tome film nije izgubio svoja pozitivna svojstava namjene.

OSNOVNA SVOJSTVA

	Svojstvo
Izgled	tekućina žute do žuto - smeđe boje
Gustoća, 20°C	(0,90 ± 0,05) kg/dm ³
Viskoznost, Ford 4, 20°C	ca.15 sek

POTROŠNJA I UPUTE ZA UPOTREBU


- Potrošnja: 0,010 - 0,020 kg/m² ovisno o vrsti i stanju oplate.
- **Unimaz O** možemo na oplatu nanositi ručno (kistom, krpom itd.) ili strojnim prskanjem. Za postizanje najboljeg učinka odvajanja dovoljan je vrlo tanak sloj **Unimaza O**. Pri nanošenju na filigranski izrađene oplate s manjim udubljenjima moramo paziti, da se emulzija ne nakuplja u njima!

Važna upozorenja:

- U zimskom vremenu **Unimaz O** prije upotrebe mora imati barem 10°C, u suprotnom ga zbog povećane viskoznosti teško nanosimo, odnosno nanešemo ga u predebelom sloju!
- **Unimaz O** ne smijemo nanositi na smrznute kalupe, jer se na njima, zbog vodene osnove, smrzne i ne obavi svoju funkciju!

PAKIRANJE

- kanistri od 9 kg, plastični baloni od 40 kg, bačve od 180 kg



UNIMAZ O
oplatno ulje



SKLADIŠTENJE

- Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suhom i zračnom prostoru. Moramo ga zaštititi od utjecaja vlage, izvora zapaljenja i topline i od direktnе sunčeve svijetlosti.
- U dobro zatvorenoj, neoštećenoj ambalaži, skladišten na normalnoj temperaturi, rok trajanja je min. 2 godine od datuma proizvodnje.
- Nakon isteka datuma upotrebljivosti proizvod nije nužno neupotrebljiv, međutim potrebno je provjeriti svojstva, koja su važna za namjeravanu upotrebu.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Pri radu sa **Unimazom O** moramo uzeti u obzir opće upute za rada s kemikalijama:

- za vrijeme rada ne jesti, pitи ili pušiti,
- nakon završenog rada ruke temeljito oprati vodom.

Unimaz O može štetno utjecati na vodene organizme i stoga ga ne odlaćimo u okoliš i ne praznimo u kanalizaciju.

UPOZORENJE

Upute su izrađene na temelju naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučujemo prethodna ispitivanja za svaki slučaj upotrebe. Iz razloga što na izvođenje radova ne možemo utjecati, ne odgovaramo za kvalitetu radova!