



TEKAFIKS

Montažno ljepilo BT



Tekafiks montažno ljepilo BT na osnovi akrilatne disperzije namijenjeno je pričvršćivanju različitih poroznih materijala bez vijaka i moždanika.

SVOJSTVO

- Lijepi drvo, beton, keramiku, kamen, stiropor, gipsane ploče, PVC
- Brzo prijanjanje
- Ne sadrži otapala
- Bez mirisa
- Ne klizi
- Upotrebljiv na vlažnim materijalima
- Jednostavan nanos
- Jednostavno čišćenje vodom
- Kada očvrstne postane otporan na vodu
- Ekološko prihvatljiv

PODRUČJE UPORABE

- Za pričvršćivanje različitih poroznih građevinskih materijala, koji nemaju nosivu funkciju i nisu izloženi velikim opterećenjima
- Za lijepljenje prozorskih klupčica, keramičkih pločica, drvenih dovratnika vrata, drvenih letvica na zidovima, dekorativnih ornamenata na stropu

TEHNIČKI PODACI

Svježa masa

Osnova		akrilatna disperzija
Izgled		pasta
Specifična težina		1340 ± 30 kg/m ³
Vrijeme stvaranja kožice	23°C/50% rel. vlaž.	30 - 35 min
Temperatura nanošenja		+5°C do +40°C

Učvršćena masa

Čvrstoća rastezanja	EN 205	3,10 ± 0,20 MPa
Temperaturna postojanost		- 20°C do +75°C




UPUTE ZA UPORABU

- Površine, koje lijepimo moraju biti čiste, bez masnoća, bez prašine i čvrste.
- Kartušu odrežemo na gornjem dijelu kod navoja, privijemo vrh, koji ovisno o širini pukotine koso odrežemo i umetnemo u pištolj. Nakon prestanka rada odn. zamjene kartuše popustimo ručicu na ručnom pištolju i klip povučemo prema natrag.
- Ljepilo ravnomjerno nanosimo točkasto ili u kratkim isprekidanim crtama na jednu stranu, koju želimo lijepiti.
- Pritisnemo oba dijela zajedno, međutim, ne u potpunosti.
- Za velike površine je preporučljivo, da dijelove odmah nakon lijepljenja ponovno odvojimo, pričekamo jednu minutu i zatim ih slijepimo do kraja.
- Za teže dijelove preporučujemo, da ih dodatno pričvrstimo na vrijeme od 24 sata.
- Svježu masu možemo čistiti vodom, a već učvršćenu masu vrućom vodom ili acetonom.

TEKAFIKS
Montažno ljepilo
BT



PRIMJERI NANOŠENJA LIJEPILA



PAKIRANJE

- 300 ml kartuša (u kartonu od 20 komada)
 - 200 l bačve
- Drugi načini pakiranja, npr. za industriju, mogući su putem narudžbe..

SKLADIŠTENJE

12 mjeseci na temperaturi između 10°C i 30°C, u originalno zatvorenoj ambalaži.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Kod rada sa Tekafiks montažnim ljepilom BT nisu potrebne posebne sigurnosne mjere.

UPOZORENJE

Upute su izrađene na temelju naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučujemo prethodna ispitivanja za svaki slučaj upotrebe.