

AKRIL PODLOGA

Impregnacija za mineralne podloge

za vanjske i unutarnje radove

1. Vrsta proizvoda i područje primjene

AKRIL PODLOGA je koncentrirana otopina akrilanog veziva sa odgovarajućim dodacima. Koristi se za impregniranje mineralnih podloga prije bojanja disperzijskim bojama i drugim fasadnim i betonskim bojama, tegletanja akrilnim kitom. Izjednačava podlogu u pogledu upojnosti vode i veže prašinu na podlogu. **Ne primjenjuje se kao podloga za silikatne boje i silikatne žbuke.**

2. Asortiman proizvoda i pakiranja

Pakira se u ambalažu od 1, 5 i 15 kg.

3. Tehničke karakteristike

BOJA OSUŠENOG PREMAZA	Bezbojan
VIZKOZITET	6100 – 6350 mPas, 6/20, 20 °C
GUSTOĆA	1000 – 1020 kg/m ³
SADRŽAJ SUHE TVARI, tež. %	12 - 14%
SADRŽAJ SUHE TVARI, vol. %	11 – 13%

HOS kategorija i granična vrijednost: A(h) 30 g/l; maks. 4 g/l

4. Priprema podloge

Podloga mora biti suha, otprašena, bez masnoća, i bez labavo vezanih čestica.

5. Priprema proizvoda

Proizvod se prije nanošenja razrjeđuje vodom u omjeru 1:1, te se miješanjem ujednači u homogenu smjesu.

6. Nanošenje, potrošnja i sušenje

Radi boljeg prodiranja u podlogu preporučuje se nanošenje kistom (četkom). Nanosi se u jednom naliču dok podloga upija. Ne preporučuje se nanošenje ako je temperatura zraka niža od +5 i viša od +30°C.

Za prosječno upojne podloge potrošnja je 0.10 l/m² (10 m²/l) proizvoda razrijeđenog prema uputi.

Pri 20°C i 65% relativne vlage, sljedeći nalič može se nanijeti nakon cca 6-8 sati. Niže temperature i povećana vlažnost zraka produžuju vrijeme sušenja, čime se može znatno produžiti vrijeme za nanošenje slijedećeg naliča.

7. Čišćenje pribora

Pribor se pere vodom prije nego što se proizvod osuši.

8. Skladištenje, transportiranje i rok potrebe proizvoda

Skladištenje i transportiranje u originalnoj neotvorenoj ambalaži, u suhim i dobro vjetrenim prostorijama, na temperaturama od +5 do + 30°C, zaštićeno od izravnog utjecaja sunčevog zračenja i izvan dosega djece. **NE SMIJE SMRZNUTI!** Trajnost u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri navedenim uvjetima skladištenja je najmanje 18 mjeseci.

9. Ostale informacije

Tehnička informacija je sastavljena prema našim spoznajama i iskustvima kako bi se uporabom proizvoda postigli optimalni rezultati. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom uporabom, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost.

Ova tehnička informacija dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo na eventualne naknadne promjene.



Certifikat br. 04 100 030675