

TESSAROL akril emajl

NAMJENA

Za kvalitetnu zaštitu i dekoraciju drvnih i metalnih površina, kao što su prozori, vrata, drvene oplata, ograde, jednostavne konstrukcije, jednostavan namještaj, u unutarnjim i vanjskim prostorima.

SVOJSTVA

- sjajni (svilenkasti) završni premaz
- ekološki podoban
- bez neprijatnog mirisa
- razrjeđuje se vodom
- brzo sušenje
- stabilan sjaj i nijansa boje (bijela i svijetle nijanse ne žute)
- elastičnost
- jednostavan rad
- postojanost na čistila za kućanstvo

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	akrilna disperzija, pigment
NIJANSE	2 standardne nijanse; više tisuća prema uzorcima boja HGMIX
NIJANSIRANJE	međusobno miješanje standardnih nijansi, HGMIX
SJAJ	sjajan
GUSTOĆA	1,03 – 1,26 g / ml ovisno od nijanse
RAZRJEĐIVANJE	voda
HOS kategorija i granična vrijednost	A(d), 150 g/l (2008) / 130 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 110 g/l, baze max. 110g/l
PAKOVANJE	standardne nijanse: 0,2 l, 0,65 l, 2,5 l, 10 l; HGMIX : 0,75 l, 3 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suha prostorija) proizvod je uporaban do datuma navedenog na ambalaži. NE SMIJE SMRZNUTI.

UPUTE ZA UPORABU				
NAČINI NANOŠENJA	razrjeđivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	mlaznica	pritisak
kist (umjetna vlakna)	po potrebi			
štrcanje				
zračno štrcanje	5 – 10 %	ca. 50 s	1,2 – 1,5 mm	2 – 3 bara
UVJETI RADA	temperatura boje, zraka i površine minimalno +8°C, relativna vlažnost zraka niža od 80%			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suho na prašinu ca. 1 sat, suho na dodir 2 – 3 sata, međuslojni interval 8 – 10 sati U uvjetima niže temperature i više relativne vlage vrijeme sušenja se produljava.			
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednokratnom nanošenju 10 – 12 m ² / 1 l Praktična potrošnja ovisi od obrađenosti i vrste podloge, načina nanošenja i izabrane nijanse.			
ČIŠĆENJE PRIBORA	vodom odmah nakon uporabe, a već osušenu boju NITRO razrjeđivačem			

PRIPRAVA PODLOGE

Drvena podloga

Vlažnost kod drva četinjača ne smije biti veća od 15 %, a kod listopadnog drva 12%. Suhu podlogu prebrusimo i očistimo, a **NITRO razrjeđivačem** odstranimo vosak, smolu i masnoću.

Željezne i čelične podloge

Hrđu odstranimo mehanički, a masnoće i ostale nečistoće **NITRO razrjeđivačem**.

Obnova starih naliča

Neoštećene naliče očistimo i prebrusimo, a oštećene naliče odstranimo u cjelosti.



PREMAZNI SUSTAVI

PODLOGA		PRIPRAVA PODLOGE	IMPREGNACIJA	TEMELJNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
DRVO	unutra	brušenje, odstranjivanje nečistoće	/	1x TESSAROL akril temeljna boja za drvo	2x TESSAROL akril emajl
	vani		1x BORI impregnacija	2x TESSAROL akril temeljna boja za drvo	
ŽELJEZO, ČELIK	unutra	odstranjivanje hrđe i nečistoće	/	1x TESSAROL akril temeljna boja za željezo	
	vani			2x TESSAROL akril temeljna boja za željezo	
STARI NALIČI	unutra / vani	čišćenje i brušenje te odstranjivanje oštećenih naliča	1x impregnacija ili 1 - 2x odgovarajući temeljni premaz		1 - 2x TESSAROL akril emajl

NAPOMENA

- Na radnoj temperaturi nižoj od 8°C premazni se film ne tvori.
- Kod premazivanja drva koje sadrži vodotopive obojene sastojke (hrast, kesten, čvorovi u drvu četinjača...) površina s vremenom požuti – preporučujemo nanošenje temeljnog premaza **TESSAROL akril temeljna boja za drvo** koji sadrži aditiv za blokadu vodotopivih tvari.
- Tijekom aplikacije premaza preporučuje se međuslojno brušenje finim brusnim spužvama jer se time postiže međuslojno prijanjanje premaza i ljepša završna obrada.