

TESSAROL univerzalna temeljna boja UNI

NAMJENA

Univerzalna temeljna boja za zaštitu željeznih i čeličnih površina, pocinčanog lima, bakra, aluminija, tvrdog PVC-a i drva u unutarnjim i vanjskim prostorima.

SVOJSTVA

- odlično prianjanje na razne podloge
- zaštita željeznih i čeličnih površina od hrñanja pomoću antikorozijskih pigmenta
- brzo sušenje – nakon 3 sata nanošenje TESSAROL emajla

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	specijalno alkidno vezivo, otapalo, pigment, antikorozijski pigment
NIJANSE	bijela
NIJANSIRANJE	/
SJAJ	mat
GUSTOĆA	1,3 g / ml
RAZRJEĐIVANJE	TESSAROL razrjeđivač
HOS kategorija i granična vrijednost	A(i), 600 g/l (2008) / 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 500 g/l
PAKOVANJE	0,75 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suha prostorija) proizvod je uporaban do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTE ZA UPORABU				
NAČIN NANOŠENJA	razrjeđivanj e	viskoznost (DIN 4 mm)	mlaznica	pritisak
kist, valjak	po potrebi			
štrcanje				
<i>zračno štrcanje</i>	10 – 15%	ca. 30s	1.2 – 1.5mm	3 – 4 bara
<i>airless</i>	/	isporučena	0.23 – 0.28 mm	120 – 160 bara
UVJETI RADA	temperatura boje, zraka i objekta minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suho na prašinu ca. 1 sat, na dodir 2 sata, nanošenje svakog sljedećeg sloja nakon 3 – 4 sata Na nižoj se temperaturi i višoj relativnoj vlazi zraka vrijeme sušenja produljava.			
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednoslojnom nanošenju 7 – 9 m ² s 1 l Praktična potrošnja ovisi od načina nanošenja.			
CISCENJE PRIBORA	TESSAROL razrjeđivač			

PRIPRAVA PODLOGE

Drvena podloga

Koncentracija vlage kod četinjača ne smije premašiti 15%, a kod listopadnog drva 12%. Suhu podlogu izbrusimo i očistimo, a NITRO razrjeđivačem odstranimo ostatke voska, smole i masnoće.

Željezne i čelične podloge

Hrñu odstranimo mehanički, a masnoće i ostale nečistoće NITRO razrjeđivačem.

Pocinčani lim i tvrdi PVC

Površinu očistimo mješavinom vode (10l), salmijaka (otopina amonijaka – 0,5l) i deterdženta (jedna mjerica/čep) i izbrusimo brusnom krpom od sintetičkih vlakana. Ostatke brušenja temeljito isperemo vodom. Uporaba žičane četke i metalne vune nije dopuštena!

Bakrena i aluminijaska podloga*

Površinu očistimo NITRO razrjeđivačem i izbrusimo brusnom krpom od sintetičkih vlakana. Uporaba žičane četke i metalne vune nije dopuštena!

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistimo i izbrusimo, a oštećene potpuno odstranimo.

PREMAZNI SISTAVI

PODLOGA		PRIPRAVA PODLOGE	IMPREGNACIJA	TEMELJNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
DRVO	unutra	brušenje, odstranjivanje Nečistoće	/ 1x BORI tankoslojna lazura s biocidom	1x TESSAROL univerzalna temeljna Boja UNI	2x TESSAROL emajl ili 2x TESSAROL professional emajl ili 2x TESSAROL akril emajl
	vani				
ŽELJEZO, ČELIK	unutra	odstranjivanje hrđe i nečistoće	/	1x TESSAROL univerzalna temeljna boja UNI	2x TESSAROL emajl ili 2x TESSAROL professional emajl ili 2x TESSAROL emajl za radiatorne ili 2x TESSAROL antik ili 2x TESSAROL akril emajl
	vani			2x TESSAROL univerzalna temeljna boja UNI	
POCINČANI LIM	unutra	odstranjivanje korozijskih produkata i nečistoće	/	1x TESSAROL univerzalna temeljna boja UNI	
	vani			2x TESSAROL univerzalna temeljna boja UNI	
BAKAR, ALUMINIJ*	unutra			1x TESSAROL univerzalna temeljna Boja UNI	
	vani				
TVRDI PVC	unutra	odstranjivanje nečistoće	/	1x TESSAROL univerzalna temeljna Boja UNI	
	vani				
STARI PREMAZI	unutra / vani	čišćenje i brušenje te odstranjivanje oštećenih premaza i hrđe	/	1-2x TESSAROL univerzalna temeljna boja UNI	1-2x TESSAROL emajl ili 1-2x TESSAROL professional emajl ili 1-2x TESSAROL emajl za radiatorne ili 1-2x TESSAROL antik ili 1-2x TESSAROL akril emajl

NAPOMENE

- Boju prije uporabe promiješajte.
- * Prije nanošenja boje na aluminijske podloge treba napraviti pokus prijanjanja premaza na očišćenu površinu.
- Ako hrđu s površine odstranjujemo kemijskim sredstvima na osnovi kiseline (fosforne) površinu moramo temeljito isprati vodom, osušiti i tek nakon toga nanijeti TESSAROL univerzalnu temeljnu boju UNI.
- TESSAROL univerzalne temeljne boje UNI ne preporučujemo u sustavu s TESSAROL emajlom za pocinčani lim ili TESSAROL emajlom za željezo brzосуšivim.
- U prostorijama sa slabijim prozračivanjem može se pojaviti jači miris organskih otapala.