



SPEKTRA DECOR Topaz

PODRUČJE UPOTREBE

Za zaščito i dekoraciju unutarnjih zidnih površina. Premaz je paropropusan, ne upija prljavštinu, odporen je na mehaničke oštete i može se čistiti vodom i neabrazivnim deterdžentima za domaćinstvo. Prikladan je za izradu novih i za obnavljanje starih zidnih površina.

ZNAČAJKE

- 30 nijansi boje
- metalni visoko dekorativni završni izgled premaza s baršunastim preljevom
- visoka mehanička otpornost

TEHNIČKI PODATCI	
SASTAV	akrilatni kopolimer, pigment i posebni dodatci u vodi
TONOVI BOJE	30 nijansi HGMIX
SJAJ	EN 13300 – polumat
GUSTOĆA	0,93 – 0,97 kg/l
PERIVOST	Razred 3
RIJEĐENJE	vodom do 5 % (tamnije nijanse); do najviše 10% (svjetlije nijanse)
EU VOC kategorija i granice	IIA(I), 200g/l (2010); proizvod sadrži: max. 40 g/l
JEDINICE AMBALAŽE	2 l
KORIŠTENJE	Rok upotrebe originalno zatvorenog i na preporučen način skladištenog proizvoda (temperatura od +5C do +35C, suha prostorija) otisnut je na ambalaži.

UPUTE ZA UPOTREBU	
NAČIN NANOŠENJA	širok kis s tvrdim čekinjama - križnim nanosima
UVJETI RADA	temperatura boje, zraka i podloge minimalno +5C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost	suh i prikladan za sljedeće nanošenje nakon najmanje 4 sati
UČINKOVITOST	teoretski: kod jednog nanosa cca. 6 - 8 m ² s 1l Praktična upotreba ovisi o upijanju i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	S vodom odmah nakon korištenja.

PRIPREMA PODLOGE

S podloge očistite prašinu, slabo vezane komadiće i druge nečistoće. Stare slojeve koji otpadaju odstranite. Veće pukotine i oštećene dijelove podloge zapunite odgovarajućim materijalima na mineralnoj bazi. Slijedi impregniranje s **SPEKTRA acrylic impregnation**, razrijeđenom vodom u omjeru 1:3. Prije bojanja podloga mora biti suha i utvrđena. Prija bojanja u podlozi ne smije biti više od 3% vlage. Zidne površine koje su izložene vlazi impregnirajte sa **SPEKTRA acrylic impregnation**, razrijeđenom vodom u omjeru 1:1, kako bi što više oboljšali paropropusnost podloge.

Impregnirane unutarnje zidne površine zagladite sa **SPEKTRA internal putty rough** i sa **SPEKTRA internal putty**. Prija nanošenja boje površinu izbrusite i dobro oprашite.

Zidne površine na kojima ne se nakupila plijesan ili alge prije bojanja premažite sa **SPEKTRA biocide agent SANITOL**.

Kada se zidovi osuše, plijesan mehanički odstranite. Nastavite s prije opisanim postupkom pripreme podloge.

Mrlje od nikotina, izlijevanja vode, katrana, vodootpornih olovki ... prekrijte sa **SPEKTRA anti-nicotine paint**, koja je već završni premaz. Zdrave i neraspucane podloge, obojane glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlom ili disperzijskim bojama očistimo i izbrusimo z brusnim papirom (br. 150). Slijedi nanošenje sustava za premazivanje.

PREMAZNI SISTEMI

Sustavi za pripremu podloge prije nanošenja **SPEKTRA silicone facade paint** navedeni su u tehničkim informacijama za **SPEKTRA silicone facade paint**.

PODLOGA	ZAVRŠNI PREMAZ
1X SPEKTRA silicone facade paint bijela	1-2 x SPEKTRA Decor topaz ovisno o odabranoj nijansi



TEHNIKA NANOŠENJA

Za nanošenje pripravljen **SPEKTRA decor topaz** nanosite širim kistom tehnikom križanja odnosno jednakomjernog nanosa u svim smjerovima. Kad se premaz počne sušiti, preporučujemo da ga mekim kistom izgladite ravno tehnikom križanja, tako da se dodatno poveća efekt starinskog izgleda i baršunastog premaza. Na većim površinama preporučujemo da fazu nanošenja i fazu glađenja izvode dva aplikatora jedan za drugim, kako bi se zajamčio jednakomjeren nanos i završni izgled po cijeloj površini. Svjetlije nijanse nanose se u jednom sloju, a za tamnije za ljepši konačni izgled preporučujemo nanošenje u 2 sloja.

NAPOMENE I POSEBNOSTI

- Prije korištenja boju dobro promiješajte.
- Vrijeme sušenja se na nižim temperaturama i višem udjelu vlage u zraku povećava.
- Konačni izgled ovisi o tehnici nanošenja i o samom aplikatoru (utjecaj ruke).
- Nijansa može odstupati do 20% glede na ton kartu zbog faktora kao što su drugačija upojnost podloge, način nanošenja i upotreba drugačijeg alata, brzina sušenja i stupanj razrjeđivanja.