

TESSAROL lak sijaj / saten

NAMJENA

Za zaštitu drva u unutarnjim prostorijama kada želimo postići vidljivu strukturu drva.

SVOJSTVA

- bezbojan završni premaz
- brzo sušenje
- dobro razlijevanje
- stabilan sjaj
- postojanost na čistila za kućanstvo

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	alkidno vezivo, otapalo
NIJANSE	bezbojna
NIJANSIRANJE	/
SJAJ	sjajan, saten
GUSTOĆA	0,95 g / ml
RAZRJEĐIVANJE	pripravljen za primjenu
EU VOC kategorija i granice	IIA(e), 400 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 400 g/l
PAKOVANJE	sjajni lak: 0,75 l, 2,5 l; mat lak: 0,75 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suha prostorija) proizvod je uporaban do datuma navedenog na ambalaži

UPUTE ZA UPORABU				
NAČINI NANOŠENJA	razrjeđivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	mlaznica	pritisak
kist, valjak	po potrebi			
štrcanje				
zračno štrcanje	15 – 20 %	ca. 30 s	1,2 – 1,5 mm	3 – 4 bara
airless-bezračno štrcanje		isporučena	0,23 – 0,28 mm	120 – 160 bara
UVJETI RADA	temperatura laka, zraka i površine minimalno +5°C,			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suho na prašinu ca. 5 sati, suho na dodir 6 – 8 sati, međuslojni interval nakon 24 sata U uvjetima niže temperature i više relativne vlage vrijeme sušenja se produljava.			
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednokratnom nanošenju 10 – 12 m ² / 1 l Praktična potrošnja ovisi od obrađenosti i vrste drva te načina nanošenja.			
ČIŠĆENJE PRIBORA	TESSAROL razrjeđivač			

PRIPRAVA PODLOGE

Drvena podloga

Vlažnost kod drva četinjača ne smije biti veća od 15 %, a kod listopadnog drva 12%. Suhu podlogu prebrusimo i očistimo, a

NITRO razrjeđivačem odstranimo vosak, smolu i masnoću.

Obnova starih naliča

Neoštećene naliče očistimo i prebrusimo, a oštećene naliče odstranimo u cjelosti.

PREMAZNI SUSTAVI

PODLOGA	PRIPRAVA PODLOGE	TEMELJNI PREMAZ	ZAVRSNI PREMAZ
DRVO	unutra brušenje, odstranjivanje nečistoće	/	2x TESSAROL lak
STARI NALIČI	unutra čišćenje i brušenje te odstranjivanje oštećenih naliča	/	1 - 2x TESSAROL lak



NAPOMENA

- Kod ličenja lamperije preporučujemo prethodnu impregnaciju drva s obiju strana **BORI tankoslojnom lazuruom** ili **BORI tankoslojnom lazuruom s biocidom** jer time postizemo bolju dimenzijsku stabilnost.
- Bezbojni lakovi ne štite od svetlosti, uglavnom UV zračenja, te se tijekom vremena prirodna nijansa drva promijeni (obično potamni).
- Za postizanje dekorativnog učinka možemo koristiti **BORI tankoslojnu lazuru** u željenoj nijansi.
- U slabo se provjetrenim prostorijama može pojaviti jači miris organskih otapala. Radi toga premaze na osnovi alkidnih veziva u otapalu ne preporučujemo za ličenje unutarnjih dijelova namještaja.