

TESSAROL akril lak sjajni / saten

NAMJENA

Za kvalitetnu zaštitu i dekoraciju drvnih unutarnjih površina: proizvodi od mekog drva, stropne i zidne obloge, masivno drvo, jenantavan namještaj i ostali predmeti od drva.

SVOJSTVA

- zadržava prirodni izgled drva – premaz ne žuti
- ekološki podoban
- bez neprijatnog mirisa
- razrjeđivanje vodom
- brzo sušenje
- jednostavan rad
- postojanost na čistila za kućanstvo

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	akrilna disperzija, voda
NIJANSE	bezbojna
NIJANSIRANJE	/
SJAJ	svilenkast
GUSTOĆA	1,0 g / ml
RAZRJEĐIVANJE	voda
HOS kategorija i granična vrijednost	A(e), 150 g/l (2008) / 130 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 110 g/l
PAKOVANJE	0,75 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suha prostorija) proizvod je uporaban do datuma navedenog na ambalaži. NE SMIJE SMRZNUTI!

UPUTE ZA UPORABU				
NAČINI NANOŠENJA	razrjeđivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	mlaznica	pritisak
kist (umjetna vlakna)	po potrebi	/	/	/
štrcanje				
zračno štrcanje	5 – 10 %	ca. 50 s	1,2 – 1,5 mm	2 – 3 bara
UVJETI RADA	temperatura laka, zraka i površine minimalno +8°C, relativna vlažnost zraka niža od 80%			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suho na prašinu ca. 1 sat., suho na dodir 2 – 3 sata, međuslojni interval 6 – 8 sati U uvjetima niže temperature i više relativne vlage vrijeme sušenja se produljava.			
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednokratnom nanošenju 8 – 10 m ² / 1 l Praktična potrošnja ovisi od obrađenosti i vrste drva te načina nanošenja.			
ČIŠĆENJE PRIBORA	vodom odmah nakon uporabe, a već osušenu boju NITRO razrjeđivačem			

PRIPRAVA PODLOGE

Drvena podloga

Vlažnost kod drva četinjača ne smije biti veća od 15 %, a kod listopadnog drva 12%. Suhu podlogu prebrusimo i očistimo, a NITRO razrjeđivačem odstranimo vosak, smolu i masnoću.

Obnova starih naliča

Neoštećene naliče očistimo i prebrusimo, a oštećene naliče odstranimo u cjelosti.



PREMAZNI SUSTAVI

PODLOGA		PRIPRAVA PODLOGE	TEMELJNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
NOVO DRVO	unutra	brušenje, odstranjivanje nečistoče	1x TESSAROL akril lak	1 - 2x TESSAROL akril lak
STARI NALIČI	unutra	čiščenje i brušenje te odstranjivanje oštećenih naliča	/	2x TESSAROL akril lak

NAPOMENA

- Na radnoj temperaturi nižoj od 8°C premazni se film ne tvori.
- Kod ličenja stropnih i zidnih obloga preporučujemo prethodnu impregnaciju drva s obiju strana BORI akrilnom tankoslojnom lazuroom jer time postizemo bolju dimenzijsku stabilnost.