



TESSAROL akril temeljna boja za drvo

NAMJENA

Pokrivna temeljna boja za zaštitu raznih drvnih površina, kao što su vrata, prozori, ograde, drvene konstrukcije, razne vrste lamperije, u unutarnjim i vanjskim prostorima.

SVOJSTVA

- sadrži aditiv za blokadu vodotopivih tvari (sprječava nastajanje žutih mrlja kod premazivanja drva hrasta, kestena, čvorova u drvu četinjača...
- razrjeđuje se vodom
- ekološki podobna
- bez neprijatnog mirisa
- dobro prianjanje
- brzo sušenje

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	akrilna disperzija, pigment, punila
NIJANSE	bijela
NIJANSIRANJE	HGMIX
SJAJ	mat
GUSTOĆA	1,3 g / ml
RAZRJEĐIVANJE	voda
HOS kategorija i granična vrijednost	A(d), 150 g/l (2008) / 130 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 90 g/l
PAKOVNJE	0,75 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suha prostorija) proizvod je uporaban do datuma navedenog na ambalaži. NE SMIJE SMRZNUTI.

UPUTE ZA UPORABU				
NAČINI NANOŠENJA	razrjeđivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	mlaznica	pritisak
kist (umjetna vlakna)	po potrebi			
štrcanje				
zračno štrcanje	5 – 10 %	ca. 50 s	1,2 – 1,5 mm	2 – 3 bara
UVJETI RADA	temperatura boje, zraka i površine minimalno +8°C, relativna vlažnost zraka niža od 80%			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suho na prašinu ca. 1 sat, suho na dodir 2 sata, međuslojni interval 4 – 6 sati U uvjetima niže temperature i više relativne vlage vrijeme sušenja se produljava.			
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednokratnom nanošenju 8 – 10 m ² / 1 l Praktična potrošnja ovisi od obrađenosti i vrste drva te načina nanošenja			
ČIŠĆENJE PRIBORA	vodom odmah nakon uporabe, a već osušenu boju NITRO razrjeđivačem			

PRIPRAVA PODLOGE

Drvena podloga

Vlažnost kod drva četinjača ne smije biti veća od 15 %, a kod listopadnog drva 12%. Suhu podlogu prebrusimo i očistimo, a NITRO razrjeđivačem odstranimo vosak, smolu i masnoću.

Obnova starih naliča

Neoštećene naliče očistimo i prebrusimo, a oštećene naliče odstranimo u cjelosti.



PREMAZNI SUSTAVI

PODLOGA		PRIPRAVA PODLOGE	IMPREGNACIJA	TEMELJNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
DRVO	unutra	brušenje, odstranjivanje nečistoće	/	1x TESSAROL akril temeljna boja za drvo	2x TESSAROL akril emajl
	vani		1x BORI impregnacija	2x TESSAROL akril temeljna boja za drvo	
STARI NALIČI	unutra / vani	čišćenje i brušenje te odstranjivanje oštećenih naliča	1x impregnacija ili 1-2x TESSAROL akril temeljna boja za drvo		1-2x TESSAROL akril emajl

NAPOMENA

- Na radnoj temperaturi nižoj od 8°C premazni se film ne tvori.