

TESSAROL emajl za radijatore

NAMJENA

Za zaštitu i dekoraciju željeznih radijatora, radijatorskih i toplovodnih cijevi u unutarnjim prostorima.

SVOJSTVA

- sjajan završni premaz
- postojanost od 60 - 80°C
- dobra pokrivost
- brzo sušenje
- dobro razlijevanje
- stabilnost sjaja
- jednostavna primjena
- postojnost na čistila za kućanstvo

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	alkidno vezivo, otapalo, pigment
NIJANSE	bijela
NIJANSIRANJE	TESSAROL emajlima
SJAJ	sjajan
GUSTOĆA	1,2 g / ml
RAZRJEĐIVANJE	TESSAROL razrjeđivač, max. 15%
HOS kategorija i granična vrijednost	IIA(i), 500g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 490 g/l
PAKOVANJE	0,75 l, 2,5 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suha prostorija) proizvod je uporaban do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTE ZA UPORABU				
NAČINI NANOŠENJA	razrjeđivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	mlaznica	pritisak
kist, valjak	po potrebi			
štrcanje				
zračno štrcanje	max. 15%	ca. 40 s	1,2 - 1,5 mm	3 - 4 bara
airless-bezračno štrcanje	/	isporučena	0,23 - 0,28 mm	120 - 160 bara
UVJETI RADA	temperatura boje, zraka i površine minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suho na prašinu ca. 4 sata, suho na dodir 6 - 8 sati, međuslojni interval 24 sata U uvjetima niže temperature i više relativne vlage vrijeme sušenja se produljava.			
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednokratnom nanošenju 8 - 10m ² / l l Praktična potrošnja ovisi od načina nanošenja.			
CISCENJE PRIBORA	TESSAROL razrjeđivač			

PRIPRAVA PODLOGE

Željezni radijatori

Hrđu odstranimo mehanički, a masnoću i ostale nečistoće NITRO razrjeđivačem.

Obnova starih naliča

Neoštećene naliče očistimo i prebrusimo, a oštećene naliče potpuno odstranimo.

PREMAZNI SUSTAVI

PODLOGA	PRIPRAVA PODLOGE	TEMELJNI PREMAZ	ZAVRSNI PREMAZ
NEZAŠTIĆENI RADIJATORI	odstranjivanje hrđe i nečistoće	2x TESSAROL temeljna boja za željezo	2x TESSAROL emajl za radijatore
STARI NALIČI	čišćenje i brušenje te odstranjivanje hrđe	1 - 2x TESSAROL temeljna boja za željezo	1 - 2x TESSAROL emajl za radijatore



NAPOMENA

- Za alkidna je veziva na osnovi otapala karakteristična promjena nijanse boje tijekom vremena. Na bijelom se emajlu to vidi kao žućenje.
- Ako hrđu odstranjujemo kemijskim sredstvima na osnovi kiseline (fosforne) površinu moramo temeljito isprati vodom, osušiti i tek potom nanijeti TESSAROL temeljnu boju za željezo jer ostaci sredstva za čišćenje sprječavaju sušenje.
- U slabo se provjetrenim prostorijama može pojaviti jači miris organskih otapala.