



TESSAROL lak za čamce

NAMJENA

Za lakiranje drva u unutarnjim i vanjskim prostorima: vrata, lamperija, pluto, vrtni namještaj, čamci...

SVOJSTVA

- otporan na visoku vlagu i velike temperaturne razlike
- dobro razlijevanje
- stabilan sjaj
- jednostavan rad
- pobstojanost na čistila za kućanstvo

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	alkidno vezivo, otapalo
NIJANSE	bezbojna
NIJANSIRANJE	/
SJAJ	sjajan
GUSTOĆA	0,9 g / ml
HOS kategorija i granična vrijednost	IIA(e), 400 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 400 g/l
RAZRJEĐIVANJE	TESSAROL razrjeđivač
PAKOVANJE	0,2 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suha prostorija) proizvod je uporaban do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTE ZA UPORABU				
NAČINI NANOŠENJA	razrjeđivanj e	viskoznost (DIN 4 mm)	mlaznica	pritisak
kist, valjak	po potrebi			
štrcanje				
zračno štrcanje	15 – 20%	ca. 30 s	1,2 – 1,5 mm	3 – 4 bara
airless-bezračno štrcanje		isporučena	0,23 – 0,28 mm	120 – 160 bara
UVJETI RADA	temperatura laka, zraka i površine minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suho na prašinu ca. 3 sata, suho na dodir 4 – 5 sati, međuslojni interval nakon 24 sata U uvjetima niže temperature i više relativne vlage vrijeme sušenja se produljava.			
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednokratnom nanošenju 8 – 10 m ² / 1 l Praktična potrošnja ovisi od obrađenosti i vrste drva te načina nanošenja.			
ČIŠĆENJE PRIBORA	TESSAROL razrjeđivač			

PRIPRAVA PODLOGE

Drvena podloga

Vlažnost kod drva četinjača ne smije biti veća od 15 %, a kod listopadnog drva 12%. Suhu podlogu prebrusimo i očistimo, a NITRO razrjeđivačem odstranimo vosak, smolu i masnoću.

Obnova starih naliča

Neoštećene naliče očistimo i prebrusimo, a oštećene naliče starog laka odstranimo u cjelosti.



PREMAZNI SUSTAVI

PODLOGA		PRIPRAVA PODLOGE	TEMELJNI PREMAZ	ZAVRSNI PREMAZ
NOVO DRVO	unutra	brušenje, odstranjivanje nečistoče		2x TESSAROL lak za čamce
	vani		BORI tankoslojna lazura - u željenoj nijansi	2 - 3x TESSAROL lak za čamce
STARI NALIČI	unutra	čišćenje i brušenje te odstranjivanje oštećenih naliča		1 - 2x TESSAROL lak za čamce
	vani		kod jako oštećenih naliča BORI tankoslojna lazura - u željenoj nijansi	2x TESSAROL lak za čamce

NAPOMENA

- Bezbojni premazi ne nude dovoljnu zaštitu od UV zračenja. Zato ih ne preporučujemo kao samostalan premaz za lakiranje vani.
- Za postizanje dekorativnog učinka možemo koristiti BORI tankoslojnu lazuru u željenoj nijansi.
- Kod ličenja lamperije preporučujemo prethodnu impregnaciju drva s obiju strana BORI tankoslojnom lazuro ili BORI tankoslojnom lazuro s biocidom jer time postizemo bolju dimenzijsku stabilnost.
- U slabo se provjetrenim prostorijama može pojaviti jači miris organskih otapala. Radi toga premaze na osnovi alkidnih veziva u otapalu ne preporučujemo za ličenje unutarnjih dijelova namještaja.