



BORI laklazura UV PROTECTION

NAMJENA

Za završnu zaštitu i dekoraciju drva u unutarnjim i vanjskim prostorima: prozori, vrata, rolete, rebrenice, ograde, lamperija i oplata, brvnare, vrtne kuće, vrtne stolarija...

SVOJSTVA

- **30 % dugotrajnija zaštita drva od vanjskih opterećenja**
- bogat svilenkastosjajni premazni film
- sadrži vosak koji povećava vodoodbojnost premaza
- zaštita drva od vanjskih opterećenja
- dimenzijska stabilnost drva
- elastičnost - zaštitni film ne puca i ne ljušti se
- jednostavno nanošenje

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	alkidno vezivo, otapalo, transparentni mikro pigmenti, vosak
NIJANSE	bezbojna, 11 standardnih nijansi
NIJANSIRANJE	međusobno miješanje standardnih nijansi, HELIOMIX
SJAJ	svileni sjaj
GUSTOĆA	0,9 g / ml
RAZRJEĐIVANJE	pripravljeno za uporabu
HOS kategorija i granična vrijednost	IIA(e), 400 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 400g/l
PAKOVANJE	standardne nijanse: 0,75 l, 2,5 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 C do +35 C, suha prostorija) proizvod je uporaban do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTE ZA UPORABU				
NAČINI NANOŠENJA	razrjeđivanje	viskoznost (DIN 4mm)	mlaznica	pri sak
kist, valjak				
UVJETI RADA	temperatura boje, zraka i objekta minimalno +5 C			
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vlažnost 65%)	suho na dodir 7 sati, međuslojni interval 24 sata U uvjetima niže temperature i više relativne vlage vrijeme sušenja se produljava.			
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednokratnom nanošenju 16-20 m ² s 1l Praktična potrošnja ovisi o obrađenosti i vrsti drva te načinu nanošenja.			
CISCENJE ALATA	TESSAROL razrjeđivač			

PRIPRAVA PODLOGE

Novo drvo

Vlažnost drva četinjača ne smije premašiti 15%, a kod listopadnih vrsta drva 12%.

Suhu podlogu prebrusimo i očistimo, a **NITRO razrjeđivačem** odstranimo vosak, smolu i masnoću.

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistimo i prebrusimo, a oštećene potpuno odstranimo.



PREMAZNI SISTAVI

PODLOGA		PRIPIRAVA PODLOGE	IMPREGNACIJA		ZAVRŠNI PREMAZ
NOVO DRVO	Vani	brušenje, odstranjanje nečistoče	1x BORI tankoslojna lazura s biocidom	/	2x BORI laklazura UV PROTECTION
	vani – jako opterečeno drvo		1x BORI tankoslojna lazura s biocidom	1x BORI tankoslojna lazura	2x BORI laklazura UV PROTECTION
	vani – malo opterečeno drvo		/	1x BORI tankoslojna lazura	2x BORI laklazura UV PROTECTION
	Unutra		/	1x BORI tankoslojna lazura	1 - 2x BORI laklazura UV PROTECTION
	unutra – vlažne prostorije		1x BORI tankoslojna lazura s biocidom	/	1 - 2x BORI laklazura UV PROTECTION
STARI PREMAZI	Vani	čišćenje i brušenje te odstranjivanje oštećenih premaza	/	Kod jako oštećenih premaza 1x BORI tankoslojna lazura	1 - 2x BORI laklazura UV PROTECTION
	Unutra		/	/	1 - 2x BORI laklazura UV PROTECTION

NAPOMENE

- Boju prije uporabe treba dobro promiješati.
- Kod obnavljanja starih premaza odaberimo nijansu svjetliju od prvobitne ili prvobitnu nijansu pomiješajmo s bezbojnom – svaki dodatni sloj premaza daje tamniju nijansu.
- Radi velikog utjecaja vrste drva na završnu nijansu preporučujemo pokus na manjem dijelu površine predviđene za bojenje.
- Svijetle nijanse propuštaju veću količinu ultraljubičastih zraka koje razgrađuju lignin u drvu pa za bezbojnu zaštitu drva vani preporučujemo primjenu **BORI laklazure UV extra**.